

# Informacja techniczna

Luty 2010

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

## **SPRAY MASTER LAKIER BEZBARWNY 2K**

### **OPIS PRODUKTU**

Szybkoschnący akrylowy lakier 2-komponentowy. Przeznaczony do miejscowych napraw lub odnawiania powierzchni. Nadaje wysoki połysk. Tworzy powłokę odporną na zarysowania. Zapewnia najlepsze zabezpieczenie przez spalinami, promieniowaniem UV oraz wpływem warunków atmosferycznych.

- ✓ szybkie schnięcie
- ✓ doskonała rozlewność
- ✓ łatwe polerowanie,
- ✓ zaleca się stosowanie puszek o pojemności 200 ml, aby nie pozostawiać resztek lakieru
- ✓ łatwe stosowanie, co pozwala zaoszczędzić czas

### **WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE**

Kolor:	bezbarwny
Stopień połysku:	wysoki połysk
Pojemność:	200 ml
Pokrycie:	2-3 warstwy
Grubość warstwy mokrej:	50 µm
Czas schnięcia w 20°C:	około 7 godzin
Czas schnięcia w 60°C:	około 25 minut

### **ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH**

VOC dla mieszanki = 821,5 [g/l].

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

## PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

### **Podłoże:**

Nieprzezroczyste lub metaliczne warstwy podkładowe.

### **Przygotowanie:**

Oczyszczyć powierzchnię środkiem do usuwania silikonu.

## MIESZANIE SKŁADNIKÓW

Usunąć nakładkę ochronną z wieczka puszk. Wyciągnąć pierścień i zamocować na całej zasuwie.

W celu połączenia utwardzacza ze składnikiem A należy odwrócić puszkę i postawić w ten sposób na płaskiej powierzchni, a następnie przy pomocy metalowego pierścienia wyciągnąć zasuwę z podstawy puszk.

Następnie, poprzez obrót pojemnika o 360°, następuje jego otwarcie i uwolnienie utwardzacza.

Mocno wstrząsając puszką, składnik A zostaje wymieszany z utwardzaczem w odpowiednich proporcjach.

### **Zalecenia:**

- silnie potrząsać puszką przez 2 minuty
- wykonać test rozpylania
- okres przydatności po otwarciu: przynajmniej 24 godziny

## STOSOWANIE

- nałożyć 2-3 warstwy, po około 50µm,
- odczekać 2 minuty między każdą warstwą,
- po przesuszeniu powietrzem - około 7 godzin w 20°C lub 25 minut w 60° - można polerować
- można suszyć podczerwienią – około 30 minut,

### **Zalecenia:**

- należy stosować **maseczkę zabezpieczającą** drogi oddechowe!
- niniejszy produkt zawiera izocyjaniany i może być szkodliwy dla płuc, prowadzi do problemów z oddychaniem jak również wywołać nadwrażliwość. Podczas pracy z materiałami pokrywającymi, które zawierają izocyjaniany należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przedstawionymi na etykiecie oraz przeczytać kartę charakterystyki produktu. Osoby cierpiące na schorzenia płuc, mające problemy z oddychaniem lub uczulone na izocyjaniany nie powinny wdychać oparów ani przebywać w pobliżu rozpylenia,
- informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z normami UE, informacje ostrzegawcze oraz informacje na temat obsługi zostały umieszczone na etykiecie.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

**PRZECHOWYWANIE**

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

**OKRES GWARANCJI**

Spray MASTER Lakier bezbarwny 2K – 24 miesiące od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.