

**TECHNISCHES DATENBLATT**

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

<b>DIAMENT</b> MS-ACRYLLACK 2:1											
<b>PRODUKTE</b>											
DIAMENT MS-Acryllack 2:1 – Decklack Klarlack Härter STANDARD 1:2 für Acryllacke ZIRCON / DIAMENT Härter LANGSAM 1:2 für Acryllacke ZIRCON / DIAMENT (für die Anwendung bei Temperaturen > 25°C) Härter SCHNELL 1:2 für Acryllacke ZIRCON / DIAMENT (für die Anwendung bei Temperaturen < 18°C) Verdüner für Acryl-Systeme											
<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>											
2-Komponenten-Acryl-Klarlack für die vollständige Decklackierung der Karosserie. Klarlack erzeugt eine harte Beschichtung mit hohem Glanz und erhöhter Kratzfestigkeit SR (scratch resistant). Einfaches Mischen der Komponenten ohne Zugabe von Verdüner und einfache Anwendung machen diesen Klarlack zu einem sehr universell einsetzbaren Klarlack. Die Verfügbarkeit von 3 Versionen des Härter (Standard, schnell, langsam) ermöglicht das Arbeiten unter verschiedenen Temperaturbedingungen.											
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochglanz</li> <li>• Gebrauchsfertig ohne Zusatz von Verdüner</li> <li>• Einfache Anwendung und universeller Einsatz</li> <li>• Harte und dauerhafte Beschichtung</li> <li>• Gutes Fließverhalten</li> <li>• Hohe Kratzfestigkeit</li> </ul>											
		<b>FARBE:</b> farblos <b>GLANZGRAD:</b> Hochglanz									
<b>FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)</b>											
VOC der Mischung 531 g/l <i>Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EC/II B), die für diese Kategorie von Produkten (e) den Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen organischen Verbindungen von max. 840 [g/l] gibt.</i>											
<b>UNTERGRUNDVORBEREITUNG</b>											
Acryllacke können angewendet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Basislacke</li> <li>• auf angeschliffene und entfettete alte Lackbeschichtungen in gutem Zustand</li> </ul>		Zum Schleifen empfehlen wir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein graues Schleifvlies mit einer Mattierungspaste,</li> <li>• Schleifpapier P600÷P800 (zum Nassschleifen),</li> <li>• Schleifpapier P360÷P500 (zum Maschinenschleifen)</li> </ul>									
<b>ANWENDUNGSPROZESS</b>											
	<b>ANWENDUNG</b> Autolackreparaturen, die ein dauerhaftes Finish erfordern.		<b>SPRITZVISKOSITÄT</b> 16÷17 Sekunden bei 20°C.								
	<b>MISCHUNGSVERHÄLTNIS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Volumenanteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lack</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Härter</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Verdüner</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>		Volumenanteil	Lack	2	Härter	1	Verdüner	0%		<b>TOPFZEIT</b> ca. 5 Stunden bei 20°C.
	Volumenanteil										
Lack	2										
Härter	1										
Verdüner	0%										
	<b>ANZAHL DER SCHICHTEN UND PARAMETER FÜR DIE PISTOLE</b> <b>Schichtenanzahl</b> 2-3 volle Schichten; ca. 40 µm Trockenschicht. <b>Parameter für RP-Pistole</b> Düse: 1.3÷1.4 mm; Eingangsdruck: 2,0÷2,2 bar. <b>Parameter für HVLP-Pistole</b> Düse: 1.3÷1.4 mm; Eingangsdruck: 2,0 bar.		<b>AUSHÄRTEZEIT</b> <b>Aushärtezeit bei 20°C:</b> Staubtrocken: nach etwa 35÷40 Minuten. Schleifbereit: nach Trocknung über Nacht. <b>Aushärtezeit bei Objekttemperatur 60°C:</b> Der Klarlack ist nach dem Aufwärmen (ca. 30 Minuten) und nach der Abkühlung (ca. 2 Stunden) polierfähig. Die Temperatur unter 20°C verlängert erheblich die Aushärtezeit.								
	<b>VERDAMPFUNGSZEIT</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Zwischen den Schichten:</td> <td>ca. 5 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Vor dem Aufwärmen:</td> <td>ca. 10 Minuten</td> </tr> </tbody> </table>	Zwischen den Schichten:	ca. 5 Minuten	Vor dem Aufwärmen:	ca. 10 Minuten		<b>TROCKNUNG MIT INFRAROTSTRAHLER</b> 15÷20 Minuten Kurzwellen. Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und Art des Infrarotstrahlers ab. Die Temperatur von 60°C nicht überschreiten. Der Infrarotstrahler gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers verwenden. Vor dem Trocknen mit Infrarotstrahler ca. 10 Minuten warten.				
Zwischen den Schichten:	ca. 5 Minuten										
Vor dem Aufwärmen:	ca. 10 Minuten										

<b>ERGIEBIGKEIT</b>										
1 Liter der Mischung reicht für 9 m <sup>2</sup> bei Anstrichdicke von 50 µm.										
<b>SCHATTIERUNG</b>										
Wenn die gesamte Fläche des Basislacks beschichtet wurde, dann nur der vorbereitete Bereich schattieren. Man soll der Verdünner zum Schattieren (FADE OUT THINNER) verwenden, damit die Einschmelzung des Staubs in den Untergrund und die Beseitigung der scharfen Verbundstelle beider Lackschichten erfolgt.										
<b>POLIEREN UND ZWISCHENSCHLIFF</b>										
In der Regel ist das Polieren nicht erforderlich, weil der MS-Klarlack DIAMENT 2:1 ein perfektes Aussehen der Beschichtung sofort nach der Anwendung sichert. Wenn die Verunreinigungen erscheinen, soll man diese beseitigen und dann mit einer Polierpaste polieren.										
<b>ALLGEMEINE BEMERKUNGEN</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die empfohlene Härtermenge nicht überschreiten!</li> <li>Die besten Ergebnisse werden bei der Arbeit in Raumtemperatur erreicht. Die Umgebungstemperatur und die Temperatur des Produkts sollen ähnlich sein.</li> <li>Während der Arbeit mit den 2-Komponenten-Produkten empfiehlt es sich, die persönliche Schutzausrüstung zu verwenden. Augen und Atemwege schützen.</li> <li>Die Räume sollen gut gelüftet werden.</li> <li>Die Werkzeuge sollen direkt nach der Anwendung gereinigt werden.</li> </ul> <p><b>Achtung:</b> Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.</p>										
<b>LAGERUNG</b>										
Im dichtverschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von 15 bis 25°C bewahren. Trocken und kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.										
<b>Achtung:</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li>Die Behälter sofort nach dem Gebrauch schließen.</li> <li>Den Härter vor Frost und Feuchtigkeit schützen!</li> </ol>										
<b>GEWÄHRLEISTUNG</b>										
<table> <tr> <td>DIAMENT MS-Acryllack 2:1</td> <td>- 24 Monate ab Produktionsdatum</td> </tr> <tr> <td>Härter STANDARD 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT</td> <td>- 12 Monate ab Produktionsdatum</td> </tr> <tr> <td>Härter LANGSAM 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT</td> <td>- 12 Monate ab Produktionsdatum</td> </tr> <tr> <td>Härter SCHNELL 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT</td> <td>- 12 Monate ab Produktionsdatum</td> </tr> <tr> <td>Verdünner für Acryl-Systeme</td> <td>- 12 Monate ab Produktionsdatum</td> </tr> </table>	DIAMENT MS-Acryllack 2:1	- 24 Monate ab Produktionsdatum	Härter STANDARD 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT	- 12 Monate ab Produktionsdatum	Härter LANGSAM 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT	- 12 Monate ab Produktionsdatum	Härter SCHNELL 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT	- 12 Monate ab Produktionsdatum	Verdünner für Acryl-Systeme	- 12 Monate ab Produktionsdatum
DIAMENT MS-Acryllack 2:1	- 24 Monate ab Produktionsdatum									
Härter STANDARD 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT	- 12 Monate ab Produktionsdatum									
Härter LANGSAM 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT	- 12 Monate ab Produktionsdatum									
Härter SCHNELL 1:2 für MS-Acryllack DIAMENT	- 12 Monate ab Produktionsdatum									
Verdünner für Acryl-Systeme	- 12 Monate ab Produktionsdatum									

PRODUKT	ARTIKELNUMMER
DIAMENT MS-Acryllack 2:1	10008; 10010 (1l; 5 l)
Härter STANDARD 1:2 für Acryllacke ZIRCON / DIAMENT	14942; 14945 (0,5l; 2,5l)
Härter LANGSAM 1:2 für Acryllacke ZIRCON / DIAMENT	14944; 14947 (0,5l; 2,5l)
Härter SCHNELL 1:2 für Acryllacke ZIRCON / DIAMENT	14943; 14946 (0,5l; 2,5l)
Verdünner für Acryl-Systeme	300002236; 300002237 (1l; 5l)

<b>HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG</b>
<p>Die in den Technischen Datenblättern enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen aktuell und korrekt.</p> <p>Da die Firma TROTON die Bedingungen, unter denen ein Produkt verwendet werden kann, nicht kontrollieren oder vorhersagen kann, sollte jeder Benutzer die Informationen im spezifischen Kontext der beabsichtigten Verwendung überprüfen. Soweit gesetzlich zulässig, haftet TROTON nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen ergeben.</p> <p>In Anbetracht der Vielzahl von Faktoren, die auf die Verwendung und den Gebrauch eines TROTON-Produkts einwirken können, von denen einige nur dem Wissen und der Kontrolle des Benutzers unterliegen, ist es wichtig, dass der Benutzer das TROTON-Produkt bewertet, um festzustellen, ob das Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet ist und ob das Produkt für die Art der Verwendung des Benutzers geeignet ist.</p> <p>Unter keinen Umständen haftet TROTON gegenüber dem Benutzer oder Dritten für indirekte, sekundäre, zufällige, besondere oder strafrechtliche Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aus der Verwendung von TROTON hergestellten Produkten und / oder Dienstleistungen von TROTON entstehen könnten.</p> <p>Bemerkung:</p> <p>Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, langjährigen Erfahrungen und gewissenhaften Laboruntersuchungen. Die etablierte Marktposition entbindet uns nicht von der ständigen Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für die Endergebnisse in der unsachgemäßen Lagerung oder Verwendung unserer Produkte und für Arbeiten, die mit der Kunst des guten Handwerks nicht vereinbar sind. Bitte beachten Sie, dass TDS unser bestes Wissen über das Produkt sowie dessen Verwendungsweise zusammenfasst, basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen. Unsere Produkthaftung ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zusammenarbeit beschrieben. Troton trägt weder direkt noch indirekt Verantwortung für Verluste, die im Zusammenhang mit der Verwendung oder Applikation des Produkts entstehen, unabhängig davon, ob sie den Beratungen, Spezifikationen, Empfehlungen oder Informationen entsprechen, die im TDS enthalten sind.</p> <p style="text-align: right;">TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Polen</p>