

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

***adds* TROTON
ACRYLLACK
WEISS GLANZ****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hochwertiger, schnell trocknender Acryllack mit hoher Deckkraft. Geeignet zum Lackieren der Oberflächen aus Metall, Aluminium, Glas, Holz, Stein und Kunststoff. Wetterfest. Beständig gegen Kratzer, UV-Strahlung, chemische Substanzen und Benzin.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	weiß (RAL 9003)
Glanzgrad:	glanz
Gebindegröße:	400 ml
Ergiebigkeit:	1,25 – 1,75 m ²
Hitzebeständigkeit:	bis zu 110 ⁰ C

Trocknungszeiten bei 20⁰C:

- staubtrocken:	nach 5 – 10 Minuten
- griffest:	nach 60 Minuten
- durchgetrocknet:	nach 24 Stunden

Achtung: Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 676,6 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Die zu lackierende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Um den alten Lack für die neue Lackierung vorzubereiten, muss er gründlich angeschliffen werden. Lackabplatzer und Roststellen sollten vorher entfernt werden.
- Kunststoffelemente sollten vor dem Beginn der Lackierarbeiten auf 50°C erwärmt werden, um die Silikonverbindungen aus der Oberfläche leichter zu entfernen.
- Vor dem Gebrauch den Behälter ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Auf einem Packpapier oder Brett ein Probesprühen machen.
- Der Abstand zwischen Spraydose und zu lackierender Fläche soll 25 bis 30cm betragen.
- Den Lack in einigen dünnen Schichten auftragen. Der Zeitabstand zwischen einzelnen Schichten darf nicht länger als 5 bzw. 10 Minuten sein. Vor dem Auftragen einer weiteren Schicht die Spraydose wieder gut schütteln.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

GEWÄHRLEISTUNG

5 Jahre ab Produktionsdatum