

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

addsTROTON SPRAY RUST CONTROL 4 IN 1

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aktiver Rostschutz - ein Lack im 4-in-1 Dickschichtsystem. Er garantiert Grundierung, Rostschutz, Farbe und Versiegelung. Schnell trocknend und hochdeckend. Sehr gute Haftung auf fast alle Untergründe wie: Eisen, Stahlblech, verzinktes Blech, Kupfer, Messing, Aluminium, Holz, Stein, Glas, GFK-Komponenten. Geeignet auch direkt auf Rost und alte Lackschichten.

Nicht auf die Farben auf dem (Alkyl-) Kunstharzbasis. Nach dem Trocknen ist die Lackschicht flexibel, schützt vor äußeren Faktoren (Schläge, Kratzer) und vor negativen Auswirkungen von Wetterbedingungen, Wasser und UV-Strahlen.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Farbe: weiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005), hellgrau (RAL 7035), silbern (RAL 9006)
- Glanzgrad: halbmatt
- Gebindegröße: 400 ml.
- Ergiebig: ca. 2 – 3 m²
- Hitzebeständigkeit: 80⁰C

Trocknungszeiten*:

- staubtrocken: nach 10 Minuten
- griffest: nach 20 Minuten
- durchgetrocknet: nach 30 Minuten
- überlackierbar: nach 24 Stunden

* bei 20⁰C , 50% relative Luftfeuchte

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 627 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Lose Partikel von Rost mit einer Drahtbürste entfernen. Es wird empfohlen, die Metallflächen ohne Rost leicht mit einem Schleifpapier anschleifen.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Um die Haftung auf die Kunststoffteile zu verbessern, soll eine Kunststoffgrundierung angewendet werden.
- Vor dem Gebrauch den Behälter ca. 3 Minuten gründlich schütteln. Auf einem Packpapier oder Brett ein Probesprühen machen.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Der Sprühabstand soll 25 cm betragen.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

GEWÄHRLEISTUNG

5 Jahre ab Produktionsdatum

Bemerkung:

Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Erfahrungen und gewissenhaften Laboruntersuchungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenem Prüfungen und Versuchen. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

TROTON GmbH
Ząbrowo, Polen