INFORMATION TECHNIQUE

PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

BUMPER PAINT		
PRODUITS		
Peinture pour pare-chocs 1K – Couche de finition avec effet spécial Diluant pour produits acryliques INTER TROTON Primaire pour Plastique 1K		
DESCRIPTION DU PRODUIT		
Peinture de finition thermoplastique 1K de haute qualité avec effet spécial. Recommandée pour les finitions de panneaux automobiles en plastique. Elle permet d'obtenir une structure à grain fin imitant le plastique, en couvrant les petits défauts de surface.		
<ul style="list-style-type: none"> • Temps de durcissement extrêmement court. • Hautement couvrante. • Résistant aux rayures. • Très bonne adhérence au primaire plastique. 		
		COULEUR: noir
		NIVEAU DE BRILLANCE: mat

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS	
COV pour le mélange = 697 [g/l]	
Ce produit est conforme à la directive européenne (2004/42/CE/II B) qui fixe la valeur de COV pour sa catégorie (C) à 840 g/l.	
PRÉPARATION DE LA SURFACE	
Il est conçu pour être appliqué sur des surfaces constituées de divers types de plastique, en particulier le polypropylène (PP) et ses variantes. Note: La surface doit être dégraissée et apprêtée avec le Plastic Primer 1K avant l'application de la peinture.	La surface destinée à être peinte doit être soigneusement dégraissée avec un détergent et essuyée avec un tissu abrasif au préalable. Elle doit ensuite être nettoyée à nouveau avec un détergent, rincée à l'eau et séchée à l'air. Il est recommandé de chauffer l'élément à une température de 50°C avant de commencer les travaux de peinture, ce qui permettra d'éliminer les composés de silicone de sa surface.

PROCESSUS D'APPLICATION			
	UTILISATION		TEMPS D'ÉVAPORATION
	Pour les réparations automobiles, comme couche de finition imitant la structure du pare-chocs.		Entre les couches: 5÷10 minutes Le temps d'évaporation dépend de la température et du nombre de couches.
	VISCOSITÉ A LA PULVÉRISATION		TEMPS DE DURCISSEMENT
	Env. 17÷18 secondes à 20°C/DIN4. Diluant: 50÷60%.		Exempt de poussière: env. 15 minutes à 20°C. Séchage final: env. 2 heures à 20°C. Une température inférieure à 20°C augmente considérablement le temps de durcissement.
	NOMBRE DE COUCHES ET PARAMÈTRES DU PISTOLET		
	1÷2 couches; Paramètres du pistolet RP : Busse: 1.3÷1.4 mm; Pression d'entrée: 2.0÷2.2 bars. Paramètres du pistolet HVLP : Buse: 1.3÷1.4 mm; Pression d'entrée: 2.0 bars. Pression - selon les recommandations du fabricant de l'équipement.		

EFFICACITÉ DU PRODUIT
1 litre de mélange suffit pour recouvrir une surface de 11 m ² d'une couche sèche de 20µm d'épaisseur.

REMARQUES GÉNÉRALES
<ul style="list-style-type: none"> • Les meilleurs résultats de réparation peuvent être obtenus à température ambiante. La température de l'atelier de carrosserie et celle du produit doivent être similaires. • Lorsque vous travaillez avec des produits 2K, il est recommandé d'utiliser un équipement de protection individuelle. Protégez les yeux et le système respiratoire. • Les pièces doivent être bien ventilées. • Nettoyez les pistolets et l'équipement immédiatement après utilisation.
Attention: Pour garantir la sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité des produits

STOCKAGE

Conserver le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil.

Note: *Après chaque utilisation, le récipient contenant le produit doit être immédiatement refermé !*

PÉRIODE DE GARANTIE

Peinture structurale 1K.	– 12 mois à partir de la date de production
Primaire Plastique 1K.	– 12 mois à partir de la date de production

PRODUIT**ART. No.**

Peinture structurale 1K.	(0,8l): 6954; 11624; 12930
Primaire Plastique 1K.	1360 (1l)

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation du produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains sont uniquement du ressort de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage et si le produit est approprié à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, consécutifs, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris les pertes de bénéfices résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables des résultats finaux si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés dans les règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne.