








INFORMATION TECHNIQUE

PRODUIT DESTINÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

LIGHT MASTIC POLYESTER	
PRODUITS	
LIGHT – mastic polyester Durcisseur pour mastic polyester	
DESCRIPTION DU PRODUIT	
Mastic polyester léger 2K pour les réparations automobiles. <ul style="list-style-type: none"> • Très bonnes propriétés de ponçage. • Facile à mélanger et à appliquer. • Basse densité. 	Couleur: vert clair DEGRÉ DE BRILLANCE: mat DENSITÉ: 1.27 (+/- 0.03) kg/l

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS	
COV du mélange = 44 [g/l] Ce produit est conforme à la directive européenne (2004/42/CE/II B) qui fixe la valeur de COV pour sa catégorie (b) à 250 g/l.	
PRÉPARATION DU SUBSTRAT	
Le produit a une très bonne adhérence sur différentes surfaces. Il peut être appliqué sur : <ul style="list-style-type: none"> • Acier et aluminium nus après rabotage et dégraissage. • Acier zingué après rabotage et dégraissage. • Fibre de verre poncée (GFK/GRP), mastics polyester, apprêts acryliques et époxy, revêtements existants en bon état. 	Nous recommandons le papier de verre avec la gradation: P80÷P120. Attention : Ne pas appliquer le mastic directement sur les apprêts réactifs, les produits acryliques 1K et les produits nitrocellulosiques.

PROCESSUS DE L'APPLICATION			
	UTILISATION Mastic polyester léger pour la réparation de grandes surfaces de carrosserie.		ÉPAISSEUR DE COUCHE Le mastic peut être appliqué en plusieurs couches fines. Après chacune d'entre elles, le produit doit durcir. Ne pas dépasser une épaisseur de 5 mm. La durée de vie en pot est de 4÷7 minutes à 20°C.
	RAPPORT DE MÉLANGE Selon poids Mastic 100 unités Durcisseur 2 unités Mélanger soigneusement pour former une pâte homogène. Attention à ne pas créer d'inclusions d'air..		SÉCHAGE IR 5÷7 minutes de longueurs d'onde courtes, en fonction de l'épaisseur de la couche et du type de radiateur. Ne pas dépasser une température de 60°C. Utiliser selon les recommandations du fabricant de l'appareil. Attendre environ 5 minutes avant de commencer le séchage avec un appareil de chauffage radiant.
	PONÇAGE Ponçage grossier (sec): P80÷P120. Ponçage de finition (sec): P120÷P320.		TEMPS DE DURCISSEMENT 20÷30 minutes à 20°C. Les températures inférieures à 20°C prolongent considérablement le temps de durcissement du produit.

AUTRES TRAVAUX	
Sur des mastics polyester il est possible d'appliquer : <ul style="list-style-type: none"> • Mastics polyester à 2 composants, • Mastics polyester à 2 composants à pulvériser, • Apprêts acryliques à 2 composants, • Apprêts époxy à 2 composants. 	
NOTES GÉNÉRALES	
<ul style="list-style-type: none"> • Des quantités excessives de durcisseur peuvent entraîner des problèmes de décoloration de la couche de base/de la couche de surface ! • Il est recommandé d'utiliser un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation de produits à deux composants. Protéger les yeux et les voies respiratoires. • Les locaux doivent être bien ventilés. • Les outils doivent être lavés immédiatement après l'application. 	
Attention : pour des raisons de sécurité, il convient de toujours suivre les instructions figurant sur la fiche de données de sécurité du produit.	

STOCKAGE

Stocker les composants du produit à une température comprise entre 15 et 25 °C, dans un emballage hermétiquement fermé, dans des locaux secs et frais, à l'écart de toute source de feu. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Attention:

1. *Fermer les récipients immédiatement après l'utilisation du produit.*
2. *Protégez contre la surchauffe !*

PÉRIODE DE GARANTIE

LIGHT – mastic polyester	– 12 mois à partir de la date de fabrication
Durcisseur pour mastic polyester	– 18 mois à partir de la date de fabrication

PRODUIT	ART. No.
LIGHT - mastic polyester	1281; 1280 (1000 ml; 2500 ml)
Durcisseur pour mastic polyester	

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

Comme TROTON ne peut pas contrôler ou prévoir les conditions dans lesquelles le produit peut être utilisé, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, TROTON ne sera pas responsable des dommages de toute nature résultant de l'utilisation ou de la confiance dans les informations contenues dans cette FDS.

Compte tenu de la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage qu'il en fait et si le produit convient à l'utilisation de l'utilisateur. ;

En aucun cas, TROTON ne pourra être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers pour tout dommage indirect, consécutif, accidentel, spécial ou punitif, y compris les pertes de profits résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables du résultat final si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés selon les règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne.