INFORMATIONS TECHNIQUES

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

UBS ANTI-GRAVEL ANTI-GRAVILLONS UBS POUR LA PROTECTION DU DESSOUS DE CAISSE	
PRODUITS	
Inter Troton Anti-Gravillons UBS 1 kg	
DESCRIPTION DU PRODUIT	
Ce produit est conçu pour protéger les carrosseries des voitures contre l'essence, l'huile, l'eau et le sel. Il crée une couche solide et flexible qui résiste aux coups de pierre. Il possède également des propriétés d'insonorisation. Le produit est à base de résine synthétique. Il peut être peint avec les systèmes de peinture à solvant standard pour véhicules. *	
* Il est recommandé d'effectuer un test au préalable.	COULEUR: noir, gris, blanc DEGRÉ DE BRILLANCE: mat

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS	
COV du mélange = COV = 430 [g/l]. La part de COV est inférieure à 840 g/l. Ces produits sont conformes à la directive européenne (2004/42/CE) qui fixe la valeur de COV pour sa catégorie (cat. B/5) à 840 g/l..	
PRÉPARATION DE LA SURFACE	
Le produit a une très bonne adhérence sur différentes surfaces. Il peut être appliqué sur : • Stratifiés polyester, • Mastic polyester, • Primaires époxy, • Apprêts acryliques 2K, • Supports en acier, • Supports en acier inoxydable, • Substrats revêtus de zinc, • Substrats en aluminium, • Wash primers, • Plastique.	Stratifiés en polyester : doivent être dégraissés, poncés à sec (P80-P120) et dégraissés à nouveau. Mastic polyester : doit être poncé à sec (P120). Apprêts : dégraisser, poncer à sec (P220-P280) et dégraisser à nouveau. Surfaces en acier : dégraisser, poncer à sec (P80-P120) et dégraisser à nouveau. Acier inoxydable : doit être dégraissé. Surfaces en aluminium et en zinc : dégraisser, poncer avec la feuille abrasive et dégraisser à nouveau. Vieilles couches : dégraisser, poncer à sec (P220-P280) et dégraisser à nouveau. Surfaces en plastique : laver avec un détergent, poncer avec un abrasif et dégraisser. Il est recommandé de chauffer les panneaux en plastique à 50°C, ce qui permet d'éliminer les silicones de la surface.

PROCESSUS DE L'APPLIQUATION			
	EMPLOI		NOMBRE DE COUCHES ET PARAMÈTRES DU PISTOLET DE PULVÉRISATION
	Attention : Agiter avant utilisation ! En cas d'application directe sur l'acier, il est recommandé d'appliquer d'abord une couche de finition ou un email.		Ouvrir le flacon et l'insérer dans le pistolet à air comprimé (la pression d'air recommandée est comprise entre 4 et 5 bars). Appliquer à une distance de 15 - 20 cm de la surface, deux couches croisées.
	TEMPS D'ÉVAPORATION		L'épaisseur sèche recommandée pour une meilleure performance se situe entre 350 et 400 µm (500 - 550 µm humide). L'épaisseur totale de la couche ne doit pas dépasser 1 mm.
	TEMPS DE SÉCHAGE		REVÊTEMENT
	40-60 minutes à 20°C. Une température inférieure à 20°C augmente considérablement le temps de durcissement.		Le produit peut être repeint après une heure d'application. Une fois le produit complètement sec, il est recommandé de le poncer légèrement avant de le peindre.

EMPLOI	
1. Agiter avant utilisation ! 2. Appliquer 2 ou 3 couches en respectant un délai de 5 à 10 minutes entre chaque couche. 3. En cas d'application directe sur de l'acier, il est recommandé d'appliquer la couche de finition ou l'émail une heure après l'application de la dernière couche.	
DENSITÉ et EFFICACITÉ DU PRODUIT	
Densité : 1,43 ± 0,03 kg/l Utilisation : C.a 0,650 kg /m2 pour un film sec de 300 µm.	
NOTES GÉNÉRALES	
Attention : Pour garantir la sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité des produits.	
STOCKAGE	
Conserver le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil. Note : Après chaque utilisation, le récipient contenant le produit doit être immédiatement refermé !	
PÉRIODE DE GARANTIE	
UBS ANTI-ANTIGRAVILLONS 1 kg	- 24 mois à partir de la date de production

PRODUIT	ART. No.
UBS ANTI-GRAVILLONS 1 kg	300010266 ; 300010267 ; 3000010265

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les informations contenues dans le TDS sont à jour et correctes le jour de leur publication.   TROTON n'étant pas en mesure de contrôler ou de prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS. Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisation de l'utilisateur.   TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, dérivés, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris la perte de bénéfices résultant de l'utilisation de produits fabriqués par TROTON et / ou des services de TROTON.   Toutes les informations sont basées sur des études précises en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. La bonne position sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle constant de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une application incorrects de nos produits, ainsi que des travaux incompatibles avec les bonnes pratiques artisanales.   TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Pologne.