



INFORMATION TECHNIQUE

À L'USAGE DES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT

<p>TURBO-T MASTIC POLYESTER</p>	
<p>PRODUITS</p>	
<p>TURBO-T – mastic polyester de finition à séchage rapide. Durcisseur pour le mastic polyester</p>	<p>COULEUR: vert clair</p>
<p>DESCRIPTION DU PRODUIT</p>	<p>DEGRÉ DE BRILLANCE: mat</p>
<p>Mastic polyester de finition à séchage rapide de première qualité pour les réparations de carrosserie. Il convient également comme mastic de remplissage. Idéal pour les grandes surfaces et pour les réparations rapides de peinture - « réparation rapide ».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapidement prêt pour le ponçage • Très facile à appliquer - effet autolissant • Faible poids spécifique • Très facile à poncer, même après durcissement complet • Réduction du retrait du mastic de 95 % par rapport aux produits standard • Excellente adhérence à l'acier galvanisé et à l'aluminium 	<p>DENSITÉ: 1,09 (+/- 0,03) kg/l</p>

<p>COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS</p>	
<p>COV du mélange = 30 [g/l] Ce produit est conforme à la directive européenne (2004/42/CE/II B) qui fixe la valeur de COV pour sa catégorie (b) à 250 g/l.</p>	
<p>PRÉPARATION DU SUBSTRAT</p>	
<p>Le produit a une très bonne adhérence sur différentes surfaces. Il peut être appliqué sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acier noir et acier galvanisé ainsi qu'aluminium après ponçage et dégraissage. • Fibre de verre poncée (GFK/GRP), mastics polyester, apprêts acryliques et époxy, revêtements existants en bon état. 	<p>Attention : Ne pas appliquer le mastic directement sur les apprêts réactifs, les produits acryliques 1K et les produits nitrocellulosiques.</p>

PROCESSUS D'APPLICATION			
	<p>EMPLOI</p> <p>Mastic polyester léger pour les réparations rapides de carrosserie.</p>		<p>NOMBRE DE COUCHES</p> <p>Le mastic peut être appliqué en plusieurs couches fines. Après chacune d'entre elles, le produit doit être durci. Ne pas dépasser une épaisseur de 4 mm. La durée de vie en pot est de 4÷6 minutes à 20°C.</p>
	<p>PROPORTION DE MÉLANGE par poids</p> <p>Mastic 100 parts Durcisseur 2 parts</p> <p>Mélanger pour obtenir une pâte homogène. Remuer bien afin que le mastic ne s'aère pas.</p>		<p>TEMPS DE DURCISSEMENT</p> <p>16÷20 minutes à 20°C.</p> <p>Les températures inférieures à 20°C augmentent considérablement le temps de durcissement du produit.</p>
	<p>PONÇAGE</p> <p>Ponçage grossier (à sec): P100÷P180. Ponçage de finition (à sec): P180÷P320.</p>		<p>SÉCHAGE IR</p> <p>5÷7 minutes d'ondes courtes, en fonction de l'épaisseur de la couche et du type de radiateur. Ne pas dépasser la température de 60°C. Utiliser selon les recommandations du fabricant de l'appareil. Attention : Attendre environ 5 minutes avant de procéder au séchage IR.</p>
	<p>ATTENTION</p> <p>Avant utilisation, écraser le sac plusieurs fois pour obtenir une consistance homogène, puis presser le mastic à travers le trou.</p>		

<p>AUTRES TRAVAUX</p>
<p>Les mastics polyester peuvent être recouverts de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastics polyester 2K, • Mastics polyester 2K à pulvériser, • Mastics acryliques 2K, • Mastics époxydiques 2K.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Un excès de durcisseur peut causer une décoloration de couche de base/de couche de surface !.
- Il est recommandé d'utiliser un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation de produits à deux composants. Protéger les yeux et les voies respiratoires.
- Les locaux doivent être bien ventilés.
- Les outils doivent être lavés immédiatement après l'application.

Attention: Pour des raisons de sécurité, il convient de toujours suivre les instructions figurant sur la fiche de données de sécurité du produit.

STOCKAGE

Stocker les composants du produit à une température comprise entre 15 et 25 oC, dans un emballage hermétiquement fermé, dans des locaux secs et frais, à l'écart de toute source de feu. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Attention:

1. Fermer les récipients immédiatement après utilisation.
2. Protéger de la surchauffe.

PÉRIODE DE GARANTIE

TURBO-T mastic polyester	– 12 mois à compter de la date de fabrication
Durcisseur pour le mastic polyester	– 18 mois à compter de la date de fabrication

PRODUITS**ART. No.**

TURBO-T mastic polyester	10186 (450ml)
Durcisseur pour le mastic polyester	

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation du produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains sont uniquement du ressort de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage et si le produit est approprié à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, consécutifs, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris le manque à gagner résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables des résultats finaux si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés dans les règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne.