

INFORMATION TECHNIQUE

PRODUIT DESTINÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

<p>MULTI MASTIC POLYESTER</p>	
PRODUIT	
MULTI – Mastic polyester léger et multifonctionnel Durcisseur pour mastic polyester	
DESCRIPTION DU PRODUIT	
<p>Mastic polyester léger et multifonctionnel conçu pour les réparations automobiles rapides. Il possède les caractéristiques d'un mastic de remplissage et de finition. Il se caractérise par une consistance crémeuse, une très bonne adhérence à divers substrats, une application facile et une surface extrêmement lisse après ponçage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surface très lisse suite au ponçage. • Poids spécifique faible. • Processus de mélange et d'application facile. • Facile à poncer. 	
<p>COULEUR: beige clair</p>	
<p>DEGRÉ DE BRILLANCE: mat</p>	
<p>DENSITÉ: 1,3 (+/- 0,03) kg/l</p>	

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS	
Valeur COV du mélange = 55 [g/l]. Ce produit répond aux exigences de la directive de l'Union européenne (2004/42/CE/II B), qui prévoit une valeur de COV de 250 g/l pour cette catégorie de produits (b).	
PRÉPARATION DU SUBSTRAT	
Le produit présente une très bonne adhérence sur une variété de substrats. Il peut être appliqué sur : <ul style="list-style-type: none"> • Acier et aluminium après tennissement et le dégraissage • Acier galvanisé après tennissement et dégraissage. • Stratifiés polyester/verre poncés (GRP/GRP), mastics polyester, • apprêts acryliques et époxydiques et anciens revêtements en bon état 	Nous recommandons le papier de verre avec la gradation P80÷P120. Attention: Ne pas appliquer de mastics polyester directement sur les apprêts réactifs, les produits acryliques à un composant et les produits à base de nitrocellulose.

PROCESSUS DE L'APPLIQUATION			
	EMPLOI		NOMBRE DES COUCHES
	Conçu pour les réparations automobiles rapides.		Le mastic peut être appliqué en plusieurs couches fines. Le produit doit être durci après chaque couche. Ne pas dépasser une épaisseur totale de 3 mm. La durée de vie en pot est de 4÷6 minutes à 20° C.
	RAPPORT DE MÉLANGE Selon poids		TEMPS DE DURCISSEMENT
	Mastic 100 Durcisseur 2 Mélanger soigneusement jusqu'à l'obtention d'une pâte de couleur uniforme. Remuer soigneusement afin que le mastic ne se bouche pas.		20÷30 minutes à 20°C. Les températures inférieures à 20°C prolongent considérablement le temps de durcissement du produit.
	PONÇAGE		SÉCHAGE IR
	Ponçage grossier (à sec) : P120÷P180. Ponçage de finition (à sec) : P220÷P320.		5÷7 minutes de longueurs d'onde courtes, en fonction de l'épaisseur de la couche et du type de radiateur. Ne pas dépasser une température de 60°C. Utiliser selon les recommandations du fabricant de l'appareil. Attendre environ 5 minutes avant de commencer le séchage avec un appareil de chauffage radiant.

AUTRES TRAVAUX

Sur des mastics polyester il est possible d'appliquer:

- Mastics polyester à 2 composants,
- Mastics polyester à 2 composants à pulvériser,
- Apprêts acryliques à 2 composants,
- Apprêts époxy à 2 composants.

NOTES GÉNÉRALES

- Des quantités excessives de durcisseur peuvent entraîner des problèmes de décoloration de la couche de base/de la couche de surface !
- Il est recommandé d'utiliser un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation de produits à deux composants. Protéger les yeux et les voies respiratoires.
- Les locaux doivent être bien ventilés.
- Les outils doivent être lavés immédiatement après l'application.

Attention : pour des raisons de sécurité, il convient de toujours suivre les instructions figurant sur la fiche de données de sécurité du produit.

STOCKAGE

Stocker les composants du produit à une température comprise entre 15 et 25 °C, dans un emballage hermétiquement fermé, dans des locaux secs et frais, à l'écart de toute source de feu. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Attention:

1. Fermer les récipients immédiatement après l'utilisation du produit.
2. Protégez contre la surchauffe !

PÉRIODE DE GARANTIE

MULTI Mastic polyester	- 12 mois à partir de la fabrication
Durcisseur pour mastic polyester	- 18 mois à partir de la fabrication

PRODUIT	N° ART
MULTI Mastic polyester	16509 (1I)
Durcisseur pour mastic polyester	

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

Comme TROTON ne peut pas contrôler ou prévoir les conditions dans lesquelles le produit peut être utilisé, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, TROTON ne sera pas responsable des dommages de toute nature résultant de l'utilisation ou de la confiance dans les informations contenues dans cette FDS. Compte tenu de la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage qu'il en fait et si le produit convient à l'utilisation de l'utilisateur.

En aucun cas, TROTON ne pourra être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers pour tout dommage indirect, consécutif, accidentel, spécial ou punitif, y compris les pertes de profits résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables du résultat final si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés selon les règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne.