






INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WASH PRIMER PODKŁAD WYTRAWIAJĄCY 2:1	
PRODUKTY WASH PRIMER - Podkład Wytrawiający 2:1 Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	
OPIS PRODUKTU 2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych. Szczególnie polecany do aplikowany techniką "mokro na mokro".	
<ul style="list-style-type: none"> Doskonała ochrona powierzchni stalowych. Dobra przyczepność do różnych podłoży. Łatwy proces mieszania i aplikowania. Wyjątkowo gładka rozlewność. 	KOLOR: beżowy STOPIEŃ POŁYSKU: mat

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE VOC = 780 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (C) przewiduje wartość VOC na poziomie 780 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podkład wytrawiający może być aplikowany na podłoża:	
<ul style="list-style-type: none"> Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu. Szpachlówki poliestrowe. Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu. 	Dobrze przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy. Polecamy papier ścierny o następującej gradacji: <ul style="list-style-type: none"> Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400). Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

PROCES APLIKACJI								
	ZASTOSOWANIE Do napraw samochodowych. Jako grunt antykorozyjny.		CZAS ŻYCIA MIESZANKI Około 48 godziny w 20°C.					
	PROPORCJE MIESZANIA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">Wg objętości</td> </tr> <tr> <td>Podkład</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> Podkład nie wymaga rozcieńczalnika! Podkład jest gotowy do aplikacji 10÷15 minut po wymieszaniu z aktywatorem!			Wg objętości	Podkład	2	Utwardzacz	1
	Wg objętości							
Podkład	2							
Utwardzacz	1							
LEPKOŚĆ NATRYSKOWA DIN4 18÷20 sekund w 20°C DIN4.								
	CZASY ODPAROWANIA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pomiędzy warstwami:</td> <td style="border-left: 1px solid black; text-align: right;">Około 10 minut</td> </tr> <tr> <td>Przed pomalowaniem:</td> <td style="border-left: 1px solid black; text-align: right;">Około 20÷30 minut</td> </tr> </table> Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.	Pomiędzy warstwami:	Około 10 minut	Przed pomalowaniem:	Około 20÷30 minut		SZLIFOWANIE Nie wymaga szlifowania.	
	Pomiędzy warstwami:	Około 10 minut						
Przed pomalowaniem:	Około 20÷30 minut							

DALSZE PRACE

Na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować:

- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- Baranki UBS.

Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych bezpośrednio na podkłady wytrawiające.

UWAGI OGÓLNE

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!

OKRES GWARANCJI

WASH PRIMER 2:1	- 12 miesięcy od daty produkcji
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	- 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT**NR ART**

WASH PRIMER 2:1	300002235 (0,8l)
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	300002228 (0,4l)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.