


INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

BLACK CARBON SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA	
PRODUKTY	
BLACK CARBON – Konstrukcyjna i elastyczna szpachłółka poliestrowa. Utwardzacz do szpachłółki poliestrowej	
OPIS PRODUKTU	
Wysokiej jakości lekka szpachłółka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji na elementach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium i tworzyw sztucznych.: - Wykazuje doskonałą przyczepność do tworzyw metali i tworzyw - Bardzo dobra elastyczność. - Krótki czas utwardzania. - Bardzo dobre właściwości ściernie.	
KOLOR: czarny	
STOPIEŃ POŁYSKU: mat	
GĘSTOŚĆ: 1,80(+/- 0,03) kg/l	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 41 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju. Może być aplikowany na: - Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. - Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. - Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachłółki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. - Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120. Uwaga: Nie aplikować szpachłółek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI			
	ZASTOSOWANIE Szpachłółka poliestrowa zbrojona włóknem węglowym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych, szczególnie na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji.		IŁOŚĆ WARSTW Szpachłółka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm. Czas życia to 3÷6 minut w 20°C.
	PROPORCJE MIESZANIA wagowo Szpachłółka 100 Utwardzacz 2 Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachłółki.		CZAS UTWARDZANIA 20÷30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.
	SZLIFOWANIE Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P240.		SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR Nie zaleca się.

DALSZE PRACE	
Na szpachłółki poliestrowe można aplikować: 2-komponentowe szpachłółki poliestrowe, 2-komponentowe poliestrowe szpachłółki natryskowe.	

UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

- Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
- Chronić przed przegrzaniem!

OKRES GWARANCJI

BLACK CARBON Szpachlówka poliestrowa	– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	– 18 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT

NR ART

BLACK CARBON Szpachlówka poliestrowa	2369; 1735 (1l ; 250ml)
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.