

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

INTERGUM DO KONSERWACJI PODWOZIA NA PISTOLET

OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący środek na bazie bitumenu i wosków przeznaczony do trwałego zabezpieczania podwozia przed korozją. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju metali jak również powierzchni lakierowanych, starych powłok lakierniczych, drewna i tworzyw sztucznych*. Po wyschnięciu pozostawia mocno przywierającą powłokę, dającą dobrą ochronę mechaniczną w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami tłumienia dźwięku. Nie podlega lakierowaniu żadnymi systemami lakierniczymi.



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 431,4 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	czarny
Lepkość*:	100 – 200 Pas
Gęstość*:	1,03 – 1,06 kg/l
Pojemność:	1 l.
Zużycie:	ok. 0,6 kg/m ² przy 600 µm mokrej powłoki
Odporność na temperaturę:	-25 do 80°C
Suchy w dotyku**:	120 - 180 minut przy 600 µm mokrej powłoki
Całkowicie suchy**:	4 – 6 godzin przy 600 µm mokrej powłoki
Metoda usuwania:	świeża powłoka – rozpuszczalnik utwardzona powłoka – mechanicznie

*nie stosować na teflon

** w temperaturze ±20°C i przy wilgotności względnej 65%

STOSOWANIE

- Pokrywana powierzchnia musi być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona i oczyszczona z rdzy.
- Przed użyciem wstrząśnij opakowaniem.
- Środek Intergum może być nakładany za pomocą pistoletu powietrznego pod ciśnieniem 3 – 6 bar.
- Optymalna odległość rozpylania wynosi około 30 cm.
- Jeżeli rekomendowana jest grubsza warstwa zaleca się wysuszenie powłoki przed naniesieniem następnej warstwy.
- Zanieczyszczone powierzchnie i osprzęt czyścić przy użyciu rozpuszczalnika.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi

w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Sugerowana temperatura przechowywania od +10 do +30° C.

OKRES GWARANCJI

2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym opakowaniu i przy zachowaniu zalecanej temperatury.

PRODUKT

addsTROTON INTERGUM do konserwacji podwozia na pistolet 1 l

NR ART

300010227

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.