

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ACRYL FILLER 5:1 АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ	
Акриловый грунт 5:1 – грунт-наполнитель. Отвердитель 1:5 для акрилового грунта. Разбавитель для акриловых продуктов INTER TROTON	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Цвет: белый, серый, чёрный, красный, бежевый, графитовый Уровень блеска: mat
Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель для кузовного ремонта автотранспортных средств. Основной грунт, который характеризуется очень хорошим заполнением пор, отличной адгезией к цинку и алюминию, а также стабильностью на вертикальных поверхностях. Предлагается в различных цветах. • Короткое время отверждения. • Хорошие наполняющие свойства. • Высокая укрывистость. • Легко шлифуется.	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
VOC для смеси: 538 [г/л]	
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II B), которая для этой категории продуктов (с) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Акриловый грунт можно наносить на: • Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные • Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP) • Полиэфирные шпатлевки • Эпоксидные грунты • Реактивные грунты • Изолирующие грунты • Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные	Акриловый грунт можно наносить на: • Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные • Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP) • Полиэфирные шпатлевки • Эпоксидные грунты • Реактивные грунты • Изолирующие грунты • Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Для кузовного ремонта в качестве грунта-порозаполнителя.		КОЛИЧЕСТВО 2 ÷ 3 слоя Для краскопульта RP: сопло: 1,6 ÷ 2,0 мм; давление: 2,0 ÷ 2,2 бар. Для краскопульта HVLP: сопло: 1,5 ÷ 1,9 мм; давление: 2,0 бар.
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму Грунт 5 Отвердитель 1 Разбавитель 25÷30% Компоненты тщательно перемешать до получения однородной консистенции.		ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ Между слоями: ок. 5 мин. Перед прогреванием: ок. 10 мин. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ Ок. 30÷50 сек. \ 20°C DIN4.		ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ Ок. 1 ч \ 20°C.
	ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ Для толщины 200µm: • При 20°C: 3÷4 ч • При 60°C: ок. 30 мин. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.		ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR 10 ÷ 15 мин. КВ при толщине 150 ÷ 200 µm. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. Внимание: перед началом сушки IR подождать около 10 минут.

	ШЛИФОВАНИЕ «ПО СУХОМУ» Ручное: P360÷P500 Машинное: P280÷P320		ШЛИФОВАНИЕ «ПО МОКРОМУ» Ручное: P600÷P1000 Машинное: P800÷P1000
--	---	---	--

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На акриловый грунт можно наносить:

- Двухкомпонентные покровные лаки
- Однокомпонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2К применяйте исправные средства индивидуальной защиты.
- Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Акриловый грунт 5:1	– 12 месяцев от даты производства
отвердитель 1:5 для акрилового грунта	– 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
Акриловый грунт 5:1	(0,5л): 1537; 1525; 1491;1428; 1519; 1380 (0,8л+ 0,16л): 1377; 1578; 1577;1418; 1574; 1374 (2,5л + 0,5л): 1540; 1443; 1553; 1431; 1404
Отвердитель 1:5 для акрилового грунта	1920 (0,1л)
Разбавитель для акриловых продуктов INTER TROTON	300002236; 300002237 (1л;5л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«TROTON»
Зомброво, Польша