ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BASE COAT 1K COLOUR

БАЗОВЫЙ ЛАК 1К (ЦВЕТНОЙ)

ЦВЕТ: чёрный, белый, красный

УРОВЕНЬ БЛЕСКА: полумат

ПРОДУКТ

Базовый лак 1К
Разбавитель для базовых лаков\красок INTER TROTON

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Базовый лак для окраски кузовов автомобилей. Не требует химического отверждения. Высыхает на воздухе. Применять с разбавителем для базовых продуктов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Плотность [г/л, 20°C]	Кол-во разбавителя
Чёрный	0,96 ÷ 0,97	75%
Белый	1,10 ÷ 1,11	100%
Красный	0,95 ÷ 0,96	80%

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOCдля смеси = 770 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/IIB), которая для этой категории продуктов (e) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ

Разбавлять разбавителем для базовых лаков и красок.

Довести до рабочей вязкости 16÷18 сек. при 20°C DIN4.



МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА

Между слоями около 5 ÷ 10 минут.

КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

2 ÷ 3 слоя

Параметры для краскопульта RP
Сопло: 1,2÷1,4мм; Давление: 2,0÷2,2 bar.
Параметры для краскопульта HVLP
Сопло: 1.3÷1,4мм; Давление: 2,0 bar.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Лак следует наносить на отвердевший и прошлифованный акриловый грунт.
2. Наносить в 2 ÷ 3 тонких слоя.
3. Выдержка между слоями лака: 5 ÷ 10 минут.
4. После отверждения базовой краски нанести бесцветный акриловый лак.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- Во время работы применяйте исправные средства индивидуальной защиты.
  Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!
ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Базовый лак 1К	– 12 месяцев от даты производства
Разбавитель для базовых лаков\красок INTER TROTON	– 24 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
Базовый лак 1К	(1Л): 2178; 2185; 2179 (3,75Л): 2182; 2186; 2191
Разбавитель для базовых лаков\красок INTER TROTON	2279; 2273 (1Л; 5Л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.
Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«TROTON»
Зомброво, Польша