


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BUMPER PAINT СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА 1K	
ПРОДУКТЫ Bumper Paint 1K – структурная покровная краска со специальным эффектом. Разбавитель InterTroton для акриловых продуктов. Грунт для пластмасс InterTroton 1K.	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Высококачественная однокомпонентная термопластическая покровная акриловая краска со специальным структурным эффектом. Рекомендуется для покраски элементов из пластмассы, таких как бампер, корпус зеркала и т.д. Позволяет получить мелкозернистую структуру, имитирующую пластик и нивелирующую мелкие дефекты основания. Предлагается, также, без структуры. Сопутствующие продукты: разбавитель InterTroton для акриловых продуктов, грунт для пластмасс улучшающий адгезию InterTroton 1K. - Очень короткое время отверждения - Высокая укрывистость - Высокая устойчивость к царапинам - Хорошая адгезия к грунту для пластмасс	
ЦВЕТ: чёрный УРОВЕНЬ БЛЕСКА: мат со структурой мат без структуры блеск без структуры	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 697 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/IIb), которая для этой категории продуктов (e) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Продукт предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилена, PP и его смесей. ВНИМАНИЕ: Перед нанесением краски поверхность должна быть матированной, очищенной, обезжиренной и покрытой грунтом для пластмасс 1K. Поверхность предназначенная для лакокрасочных работ должна быть предварительно тщательно обезжиренна и протерта абразивным волокном. Далее должна быть повторно обезжиренна, промыта водой и высушена воздухом. Перед покраской рекомендуется прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчает удаление силикона с поверхности.	

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Для автомобильного ремонта в качестве верхнего покрытия имитирующего структуру бампера.		ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ Между слоями: 5 ÷ 10 минут
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 17 ÷ 18 секунд при 20°C DIN4 Разбавитель: 50 ÷ 60%		Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.
	КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТОВ 1 ÷ 2 слоя; Для краскопульты RP Сопло: 1.3÷1.4 мм; Давление: 2,0÷2,2 bar. Для краскопульты HVLP Сопло: 1.3÷1.4 мм; Давление: 2,0 bar. Давление: согласно рекомендаций производителя оборудования.		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ Пылесухость: около 15 мин. при 20°C. Полная твёрдость: около 2 часов при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время высыхания.

ВЫХОД	
1 литр разбавленной краски достаточно для покрытия примерно 11м ² с толщиной слоя 20μm.	
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ	
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продуктов должны быть приблизительно равны. • Во время работы применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути. • Помещения должны хорошо проветриваться. • Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения. Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.	
ХРАНЕНИЕ	
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева! ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Bumper Paint 1K краска для бампера	- 12 месяцев от даты производства
Plastic Primer 1K грунт адгезионный для пластмасс	- 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР ПАРТИИ
Bumper Paint 1K краска для бампера матовая со структурой	6954 (0,8Л)
Bumper Paint 1K краска для бампера матовая без структуры	11642 (0,8Л)
Bumper Paint 1K краска для бампера блестящая без структуры	12930 (0,8Л)
Plastic Primer 1K грунт адгезионный для пластмасс	1360 (1Л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам. ООО«ТРОТОН» Зомброво, Польша