ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

TOP COAT RAL COLOURS

АКРИЛОВАЯ КРАСКА MS 2:1

ПРОДУКТЫ

TOP COAT RAL COLOURS MS 2:1 – покровная цветная акриловая краска.
Отвердитель 1:2 для акриловой краски MS.
Разбавитель для акриловых продуктов Troton.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная двухкомпонентная цветная акриловая краска с высокой устойчивостью к царапинам SR (Scratch Resistant) и плохим атмосферным воздействиям.

- Очень хорошая растекаемость.
- Высокая укрывистость.
- Твердое прочное покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.

ЦВЕТ: жёлтый ~RAL 1028 ~RAL 1003, красный ~RAL3020, синий ~RAL 5005, серый ~RAL 7021, зелёный ~RAL 6005, светло-серый ~ RAL 7035, антрацит ~ RAL 7016, чёрный ~RAL 9005, белый ~RAL 9010 ~RAL 9016

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси = 550 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/II B), которая для этой категории продуктов (e) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Акриловый лак можно наносить на:

- Двухкомпонентные акриловые грунты-поронаполнители
- Двухкомпонентные эпоксидные грунты-поронаполнители
- Старые лакокрасоные покрытия в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

Для достижения наилучших результатов ремонта необходима хорошая подготовка поверхности.

Для матирования мы рекомендуем:
- серый скотч-брайт с матирующей пастой,
- для мокрого матирования - наждачная бумага с градацией P600÷800,
- для машинного матирования - наждачная бумага с градацией P360÷400.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Кузовной ремонт требующий стабильного и прочного покрытия.

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА

Между слоями:	ок. 5 минут
Перед прогреванием:	ок. 10 минут

ПРОП.СМЕШИВАНИЯ по объёму

Лак	2
Отвердитель	1
Разбавитель:	10%

КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

2 полных слоя.
Параметры для краскопульта RP:
Сопло: 1.3÷1.4мм, давление 2,0÷2,2 бар
Параметры для краскопульта HVLP:
Сопло: 1.3÷1.4мм, давление на входе 2,0 бар
Давление соглясно рекомендациям производителя оборудования.

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ

18÷21 сек. при 20°C DIN4.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ

ок. 8 часов при 20°C.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Пылесухость при 20°C:	ок. 15 минут
Прогревание при 60°C:	ок. 20 минут

Температура ниже 20°C значительно увеличивает время высыхания.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется, поскольку краска придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании вкраплений рекомендуется их устранение при помощи полировальной пасты.

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть 8÷10 м^2 при толщине сухого слоя 50 µm.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- Во время работы применяйте исправные средства индивидуальной защиты.
- Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Акриловая краска MS 2:1	- 12 месяцев от даты производства
Отвердитель 1:2 для акриловой краски MS	- 12 месяцев от даты производства
Разбавитель для акриловых систем INTER TROTON	- 24 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
Акриловая краска MS 2:1	(1Л): 13644; 13901; 13646; 13651; 13649; 14139; 14141; 13903; 2068; 2048; 2037 (3,75Л): 13645; 13902; 13647; 13652; 13650; 14140; 14142; 13904; 2047; 2035; 2066
Отвердитель STANDARD 1:2 для акриловой краски MS	13707; 13708 (0,5Л; 1Л)
Отвердитель FAST 1:2 для акриловой краски MS	13733; 13734 (0,5Л; 1Л)
Разбавитель для акриловых систем INTER TROTON	300002236; 300002237 (1Л; 5Л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.
Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«TROTON»
Зомброво, Польша