

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

TIX HS 2:1

АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS 2:1

ПРОДУКТЫ

TIX HS 2:1 – бесцветный акриловый лак
Отвердитель STANDARD 1:2 для лака TIX HS 2:1
Отвердитель FAST 1:2 для лака TIX HS 2:1
Разбавитель для акриловых продуктов MASTER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный двухкомпонентный бесцветный акриловый лак для кузовного ремонта автомобилей. Образует прочное и долговечное покрытие с высоким уровнем блеска, а также с повышенной устойчивостью к царапинам (SR - ScratchResistant). Отличается лёгкостью нанесения и очень высокой стабильностью на вертикальных поверхностях, что практически исключает образование подтёков.

- Отличная стабильность на вертикальных поверхностях
- Минимальный риск появления подтёков
- Очень легко наносится
- Высокий блеск и превосходный внешний вид покрытия
- Прочное и долговечное покрытие
- Подходит как для локального ремонта, так и для полной покраски кузова.



Цвет: бесцветный

Уровень блеска: высокий

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

ВОС для смеси = 525 [г/л];

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/IIВ), которая для этой категории продуктов (е) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Акриловый лак можно наносить на:

- базовые краски
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

ПРОЦЕСС СМЕШИВАНИЯ					
	ПРИМЕНЕНИЕ			КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	
	Кузовной ремонт, требующий устойчивого финального покрытия.			2 полных слоя; приблизительно 60 µm сухого слоя.	
	ПРОП. СМЕШИВАНИЯ			Параметры краскопульты:	
	По объёму			RP Сопло: 1,3÷1,4мм; Давление: 2,0÷2,2 bar. HVLP Сопло: 1.3÷1,4мм; Давление: 2,0 bar. Внимание: Соблюдать рекомендации производителя краскопульты.	
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ			ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ	
	16÷18 сек. при 20°C DIN 4.			Пылесухость при 20°C: 35÷40 мин.	
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ			Прогревание при 60°C: (температура прогреваемого элемента) 30 мин.	
	6÷8 часов при 20°C.			Готовность для монтажа и полирования: на следующий день, после ночной сушки при 20°C	
	ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ			ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR	
	Между слоями: 5÷10 минут Перед прогреванием: 15 минут			Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.	
				15÷20 мин. КВ, зависит от толщины слоя и вида лампы. Соблюдать рекомендации производителя оборудования.	
				Не превышать температуры 60°C! Перед прогреванием подождать 10 минут.	

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть 8 м² при толщине сухого слоя 60 µm.

РАСТУШЁВКА

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для переходов FADE OUT TROTON для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного лака.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак MASTER TIX HS 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании включений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией P1500-2000 с последующим полированием полировальной пастой.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- ✓ Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура наносимого продукта должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

- Внимание:** 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

MASTER TIX HS 2:1 акриловый лак	– 24 месяца от даты производства
Отвердители 1:2 для акрилового лака TIX HS	– 12 месяцев от даты производства
Разбавитель для акриловых продуктов MASTER	– 24 месяца от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
MASTER TIX HS 2:1 акриловый лак	16933; 16937 (1л; 5л)
Отвердитель STANDARD 1:2 для акрилового лака TIX HS	16934; 16938 (0,5л; 2,5л)
Отвердитель FAST 1:2 для акрилового лака TIX HS	16935; 16939 (0,5л; 2,5л)
Разбавитель для акриловых продуктов MASTER	(1л; 5л): 300002253, 300002790; быстрый (1л; 5л): 15554, 9908 / медленный (1л; 5л): 6152, 6153

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказуемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

TROTON Sp. z o.o.
Зомброво, Польша