



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRA FAST DRYING HS 2:1 БЫСТРЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS 2:1	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ	
ULTRA FAST DRYING HS 2:1 – быстрый акриловый лак Отвердитель 1:2 для лака ULTRA FAST DRYING HS 2:1	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Высококачественный двухкомпонентный акриловый бесцветный лак премиум класса для быстрого кузовного ремонта. Благодаря сырью новой генерации удалось достигнуть очень быстрого отверждения. Продукт готовый к применению, не требует разбавителя. Элемент готов к монтажу через 90 минут после покрытия лаком, без дополнительной сушки (температура окружающей среды 20°C, относительная влажность не выше 80%). Характеризуется низким содержанием летучих веществ и повышенной устойчивостью к царапинам — SR (Scratch Resistant). • Простота применения. • Отличная растекаемость. • Поглощение пыли. • Быстрота отверждения. • Высокая твердость. • Высокий уровень глянца. • Не требует добавления разбавителя.	
Цвет: бесцветный Степень блеска: высокая	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
VOC для смеси = 571 [г/л]; Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (е) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Акриловый лак можно наносить на: • базовые краски • старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания	Для матирования рекомендуем: • серое абразивное волокно с матирующей пастой • наждачную бумагу с градацией P600÷800 (для матирования «по мокрому») • наждачную бумагу с градацией P360÷500 (для машинного матирования).

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Быстрый кузовной ремонт, требующий устойчивого финального покрытия.		КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА 2 полных слоя; около 50÷60 µm окончательного сухого слоя. RP: сопло 1,2÷1,4 мм; давление 2,0÷2,2 бар HVLP: сопло 1,3÷1,4 мм; давление 2,0 бар
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму Лак 2 Отвердитель 1 Добавление разбавителя не требуется!		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ Пылесухость: 30 мин. при 20 °C. Готовность к монтажу: 90 мин. при 20 °C и относительной влажности не выше 80%.
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ ок. 60 мин. при 20°C		Температура ниже 20 °C значительно увеличивает время высыхания.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 16÷17 сек. при 20°C DIN 4		ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR 10÷15 мин. КВ, зависит от толщины слоя и вида лампы. Соблюдать рекомендации производителя оборудования.
	ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ Между слоями: 8÷10 мин. Перед прогреванием: 10 мин.		Не превышать температуры 60°C! Перед прогреванием подождать 10 минут.

ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрыть 10,5 м ² при толщине сухого слоя 50 μm.
РАСТУШЁВКА
Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для переходов FADE OUT TROTON для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного лака.
ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак MASTER ULTRA FAST DRYING HS 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании включений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией P1500-2000 с последующим полированием полировальной пастой.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя! - Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура наносимого продукта должны быть приблизительно равны. - Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути. - Помещения должны хорошо проветриваться. - Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения. Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Внимание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
ULTRA FAST DRYING HS 2:1- быстрый акриловый лак – 24 месяца от даты производства Отвердитель 1:2 для лака ULTRA FAST DRYING HS 2:1 – 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
ULTRA FAST DRYING HS 2:1 – быстрый акриловый лак	2010; 1962 (0,5л; 1л)
Отвердитель 1:2 для лака ULTRA FAST DRYING HS 2:1	5944; 1477 (0,25л; 0,5л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказуемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам. TROTON Sp. z o.o. Зомброво, Польша