





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

V2012 HS 5:1 АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ HS 5:1	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ	
V2012 HS 5:1 – Акриловый грунт-наполнитель для оцинкованной стали Отвердитель 1:5 для акрилового грунта V2012 HS 5:1 Разбавитель для акриловых продуктов MASTER	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Высококачественный акриловый грунт-наполнитель с высокой адгезией к стали, алюминию, оцинкованной стали, полиэфирным шпатлевкам и старым ЛКП. Характеризуется высоким содержанием твердого остатка, продукт класса HS. - Отличная адгезия к трудным поверхностям. - Легко размешивается и наносится. - Высокая стабильность на вертикальных поверхностях. - Хорошие наполняющие и изолирующие свойства. - Легко обрабатывается.	
Цвет: белый, серый, чёрный	
Степень блеска: мат	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
ВОС при 10% разбавителя = 460 [г/л], при 20% разбавителя = 510 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (с) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Акриловый грунт можно наносить на: - Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные - Отшлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP) - Полиэфирные шпатлёвки - Эпоксидные грунты - Реактивные грунты - Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные	Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия. Для шлифования рекомендуем: - наждачную бумагу с градацией P280÷P320 (GRP P400 для шлифования вручную «по мокрому», «по сухому») - наждачную бумагу с градацией P180÷P220 (для машинного шлифования «по сухому»).

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Для кузовного ремонта. В качестве изолирующей грунтовки (тонкослойной) или поронаполнителя.		КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА 2÷3 слоя ; 60÷300µm в зависимости от величины сопла. RP: сопло: 1,6 ÷ 2,0 мм; давление: 2,0 ÷ 2,2 бар. HVLP: сопло: 1,5 ÷ 1,9 мм; давление: 2,0 бар.
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму Грунт 5 частей Отвердитель 1 часть Разбавитель 15% - для порозаполнителя 25% - для изолирующей грунтовки Тщательно перемешать до получения однородной массы.		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ При температуре 20°C: Грунт-наполнитель /130÷300 µm/готов к шлифованию на следующий день. Грунт-изолятор /60÷130 µm/готов к шлифованию после 3÷4 ч. При температуре 60°C: Грунт-наполнитель /130÷300 µm/готов к шлифованию после прогревания 35÷40 мин. и остужения элемента около 2 ч. Грунт-изолятор /60÷130 µm/готов к шлифованию после прогревания 25÷30 мин. и остужения элемента ок. 2 ч. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 40÷50 сек. / 20°C - для версии наполняющей 25÷30 сек. / 20°C - для версии изолирующей		ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR Грунт-наполнитель /130÷200 µm/: 10÷15 мин. KB. Грунт-изолятор /60÷130 µm/: 8÷10 мин. KB. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. Внимание: перед началом сушки IR подождать около10 минут.

	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ ок. 60 мин. при 20°C		ШЛИФОВАНИЕ «ПО СУХОМУ» Машинное: P360÷P500 Ручное: P280÷P320
	ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ Между слоями: ок. 5÷10 мин. Перед прогреванием: ок. 5÷15 мин. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.		ШЛИФОВАНИЕ «ПО МОКРОМУ» Машинное: P600÷P1000 Ручное: P800÷P1000

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На акриловый грунт можно наносить:

- Однокомпонентные базовые краски.
- Двухкомпонентные покровные лаки.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты в работе с грунтом достигаются при комнатной температуре.
- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты.
- Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» (SDS) опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

V2012 HS 5:1 – акриловый грунт-наполнитель	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель 1:5 для акрилового грунта V2012 HS 5:1	– 12 месяцев от даты производства
Разбавитель для акриловых продуктов MASTER	– 24 месяца от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
V2012 HS 5:1 – акриловый грунт-наполнитель	(0,8л + 0,16л): 7111; 7919; 9340 (3,75л): 9343; 9342; 9341
Отвердитель 1:5 для акрилового грунта V2012 HS 5:1	
Разбавитель для акриловых продуктов MASTER	300002253; 300002790 (1л; 5л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«ТРОТОН»
 Зомброво, Польша