








ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p>GLASS FIBRE ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА</p> <p>ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ GLASS FIBRE – конструкционная полиэфирная шпатлёвка Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки</p> <p>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Высококачественная двухкомпонентная конструкционная полиэфирная шпатлёвка армированная стекловолокном. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах. В комплекте отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Отличная адгезия к металлам. Высокая твердость и эластичность. Очень короткое время отверждения. Хорошее качество поверхности после шлифования. 	
	Цвет: зелёный
	Степень блеска: мат
	Плотность: 1,82 (+/- 0,03) кг/л

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТАУЧИХ ВЕЩЕСТВ	
<p>VOC для смеси = 46 [г/л] Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
<p>Шпатлёвка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и может наноситься на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная. Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлёвки акриловые и эпоксидные грунтовки. Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии. 	<p>Шпатлёвка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и может наноситься на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная. Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлёвки акриловые и эпоксидные грунтовки. Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ		ТОЛЩИНА СЛОЁВ
	Конструкционная полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр.		Шпатлёвку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоёв 5 мм. Жизнеспособность смеси: 4÷7 мин при 20°C.
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по весу		ШЛИФОВАНИЕ
	Шпатлёвка 100 Отвердитель 2 Компоненты мешать до момента получения смеси однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы в смеси не образовывались пузырьки воздуха.		- черновое (по сухому) P80÷120 - финишное (по сухому) P120÷P320
	ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
	Не рекомендуется.		20÷30 минут при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
<p>На шпатлёвку можно наносить:</p> <ul style="list-style-type: none"> Двухкомпонентную полиэфирную шпатлёвку Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлёвку

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или обесцвечиванию базовой краски\эмали\покровного лака!
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты.
- Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлёвки.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

GLASS FIBRE – конструкционная полиэфирная шпатлёвка	- 12 месяцев от даты производства
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки	- 18 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ

GLASS FIBRE – конструкционная полиэфирная шпатлёвка
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки

НОМЕР АРТИКУЛА

13402 (400г); 13403 (1кг); 13404 (1,8кг)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша