

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p>K 47 ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА</p>	
<p>ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ</p> <p>K47 SOFT & FAST – очень мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка. В комплекте отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.</p>	
<p>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</p> <p>Очень мягкая наполняющая полиэфирная шпатлёвка премиум класса для кузовного ремонта. Произведена согласно самым новым технологиям. Обладает минимальной поверхностной вязкостью, благодаря чему легко шлифуется. Отлично держится на вертикальных поверхностях, даже при нанесении толстым слоем.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легко перемешивается и равномерно наносится. • Отлично держится на вертикальных поверхностях. • Обладает коротким временем отверждения. • Имеет минимальную поверхностную вязкость. • Легко шлифуется образуя гладкую поверхность без пор. • Высыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала. 	<p>Цвет: светло-бежевый</p> <p>Степень блеска: мат</p> <p>Плотность: 1,89 (+/- 0,03) кг/л</p>

<p>СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</p> <p>VOC для смеси = 29 [г/л] Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE/II V), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].</p>	
<p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p> <p>Шпатлёвка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные • Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная • Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлёвки акриловые и эпоксидные грунтовки • Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии 	
	<p>Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80 ÷ P120.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Шпатлёвку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.</p>

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ							
	<p>ПРИМЕНЕНИЕ</p> <p>Очень мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.</p>		<p>КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ</p> <p>Шпатлёвку можно наносить в несколько тонких слоев. Каждый слой должен затвердеть. Поверхность необходимо шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоёв 5 мм. Жизнеспособность смеси: 4 ÷ 5 мин. при 20°C.</p>				
	<p>ПРОП. СМЕШИВАНИЯ по весу</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Шпатлёвка</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p>Компоненты мешать до получения смеси однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.</p>	Шпатлёвка	100	Отвердитель	2		<p>ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ</p> <p>20 ÷ 30 минут при 20°C.</p> <p>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.</p>
Шпатлёвка	100						
Отвердитель	2						
	<p>ШЛИФОВАНИЕ</p> <p>черновое («по сухому») P80 ÷ 120 финишное («по сухому») P120 ÷ P320</p>		<p>ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR</p> <p>5÷7 мин. на кв, в зависимости от толщины слоя и технических характеристик оборудования IR. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. Внимание: перед началом сушки IR подождать ок. 5 мин.</p>				

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлёвку можно наносить:

- Двухкомпонентную полиэфирную шпатлёвку
- Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлёвку
- Двухкомпонентные акриловые грунты
- Двухкомпонентные эпоксидные грунты

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или обесцвечиванию базовой краски\эмали\покровного лака!
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты.
- Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлёвки.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ:

1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

K47 SOFT & FAST – Полиэфирная шпатлёвка	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки	– 18 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
K47 SOFT & FAST – Полиэфирная шпатлёвка	8993; 16240; 5465; 16241 (400 г; 1 кг ; 1,8 кг; 4,3 кг)
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки	

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша