

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

REPAIR SET РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ (СТАНДАРТНЫЙ)	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ	
Полиэфирная конструкционная смола. Отвердитель (активатор) для полиэфирной смолы – пероксид в растворе. Стекломат.	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Ремонтный набор с полиэфирной конструкционной смолой для ручного ламинирования. Предназначен для ремонта значительных повреждений. Идеально подходит для ремонта автокузовов, кемпинг-прицепов, лодок и яхт. - Хорошая адгезия к металлам. - Минимальная усадка. - Высокая твердость и эластичность. - Высокое качество шлифования	Цвет: оттенки зелёного Степень блеска: глянец, полумат

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
ВОС для смеси = 395 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/II В), которая для этой категории продуктов (с) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Продукт обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и может наноситься на: - Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. - Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная. - Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки Рекомендуем наждачную бумагу грануляции: P80÷P120. ВНИМАНИЕ: Продукт не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты!

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ				
	ПРИМЕНЕНИЕ			ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
	Для ремонта значительных повреждений: дыр и проржавевших частей кузова			35 ÷ 45 мин. при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения
	ПРОП.СМЕШИВАНИЯ			ШЛИФОВАНИЕ
	по весу	Смола 100 Активатор 4 Тщательно перемешать.		
	ВРЕМЯ ГЕЛЕЕОБРАЗОВАНИЯ			
	ок. 19 ÷ 21 мин. при 20°C Можно наносить в несколько слоёв.		- черновое «по сухому»: P80 ÷ 120	

ПРОЦЕСС ЛАМИНИРОВАНИЯ
- Приготовить соответствующий кусок стекломата, больший от ремонтируемого места на около 2 см. - На очищенное место нанести кистью смолу, смешанную с отвердителем. - Наложить стекломат, прижать и пропитать смолой при помощи кисти, можно наложить несколько слоев стекломата. - Подождать около 30 минут, после чего поверхность ламината можно обрабатывать механически или выровнять при помощи полиэфирной шпатлёвки. - Минимальная температура нанесения +10°C. ВНИМАНИЕ: Не выливать оставшейся, перемешанной с отвердителем смолы обратно в банку!

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На полиэфирные ламинаты можно наносить:

- двухкомпонентные эпоксидные грунты
- двухкомпонентные акриловые грунты
- двухкомпонентные полиэфирные шпатлёвки
- двухкомпонентные полиэфирные пневмораспыляемые шпатлёвки
- двухкомпонентные эпоксидные шпатлёвки

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты.
- Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание:

1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

REPAIR SET Ремонтный набор стандартный

– 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ

REPAIR SET Ремонтный набор стандартный

НОМЕР АРТИКУЛА

1188 (250г +0,25 м²)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «ТРОТОН»
Зомброво, Польша