

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p>WASH PRIMER ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ 2:1</p>	
<p>ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ</p> <p>WASH PRIMER - протравливающий грунт 2:1 Активатор 1:2 для грунта WashPrimer</p>	
<p>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</p> <p>Двухкомпонентный поливиниловый протравливающий грунт с высокими антикоррозионными свойствами, предназначенный для кузовного ремонта. Особенно рекомендуется для нанесения методом «мокрым по мокрому».</p> <ul style="list-style-type: none"> Отличная антикоррозионная защита стальных поверхностей. Легко размешивается и наносится. Отличная растекаемость. Высокая адгезия к различным поверхностям. 	
<p>Цвет: бежевый Уровень блеска: мат</p>	

<p>ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</p> <p>ВОС для смеси =780 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (с) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].</p>	
<p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p> <p>Протравливающий грунт можно наносить на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные Гальваническую оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную Полиэфирные шпатлевки Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные 	
<p>Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!</p> <p>Для шлифования рекомендуем:</p> <ul style="list-style-type: none"> наждачную бумагу с градацией P280÷P320 (GRP P400) для шлифования вручную «по мокрому» и «по сухому» наждачную бумагу с градацией P180÷P220 для машинного шлифования «по сухому» 	

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ							
	<p>ПРИМЕНЕНИЕ</p> <p>Для кузовного ремонта в качестве антикоррозионного грунта.</p>		<p>ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ</p> <p>Ок. 48 часов / 20°C</p>				
	<p>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму</p> <p>Грунт 2 Отвердитель 1</p> <p>Не требуется добавление разбавителя! ВНИМАНИЕ: Грунт готов к нанесению по истечению 10 ÷ 15 минут от момента смешивания с активатором!</p>		<p>КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА</p> <p>1÷2 слоя Для краскопульты RP: сопло: 1,2÷1,4 мм. , давление: 2÷2,2 бар. Для краскопульты HVLP: сопло: 1,3÷1,4 мм., давление 2,0 бар .</p>				
	<p>РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ DIN4</p> <p>18÷20 сек. \ 20°C DIN4</p>						
	<p>ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Между слоями:</td> <td>Ок. 10 мин.</td> </tr> <tr> <td>Перед покраской:</td> <td>Ок. 20÷30 мин.</td> </tr> </table> <p>Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.</p>	Между слоями:	Ок. 10 мин.	Перед покраской:	Ок. 20÷30 мин.		<p>ШЛИФОВАНИЕ</p> <p>Не требуется!</p>
Между слоями:	Ок. 10 мин.						
Перед покраской:	Ок. 20÷30 мин.						

<p>ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ</p> <p>На протравливающий грунт можно наносить:</p> <ul style="list-style-type: none"> Двухкомпонентные акриловые грунты Антигравий UBS <p>ВНИМАНИЕ! На протравливающий грунт не наносить полиэфирные шпатлевки и акриловые лаки!</p>
--

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ:

1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь активатор от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

WASH PRIMER 2:1	- 12 месяцев от даты производства
Активатор 1:2 для WashPrimer	- 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ

WASH PRIMER 2:1

Активатор 1:2 для WashPrimer

НОМЕР АРТИКУЛА

300002263 (0,8л)

300002261 (0,4л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«TROTON»
Зомброво, Польша