


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<h3>ETCH PRIMER 1K (spray)</h3> <p>Протравливающий грунт 1K в аэрозоле</p>																						
<h4>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</h4> <p>Однокомпонентный протравливающий аэрозольный грунт с отличной адгезией, рекомендуется в качестве первого слоя для нанесения непосредственно на металл (железо, сталь, алюминий). Также подходит для нанесения поверх полиэфирных шпатлёвок. Благодаря содержанию фосфата цинка продукт обладает великолепными антикоррозионными свойствами. Устойчив к воздействию бензина. Может покрываться широким спектром лакокрасочных материалов, таких как алкидные, целлюлозные и эпоксидные покрытия.</p> <p>Внимание: в связи с большим количеством типов красок, представленных на рынке, рекомендуется проводить пробные распыления.</p>																						
<h4>ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</h4> <table> <tr> <td>База:</td> <td>поливинилбутираль</td> </tr> <tr> <td>Объём:</td> <td>400 мл</td> </tr> <tr> <td>Цвет:</td> <td>серый, матовый</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель:</td> <td>ацетон, сложные эфиры и кетоны</td> </tr> <tr> <td>Плотность:</td> <td>0,82 г/мл</td> </tr> <tr> <td>Время отверждения*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>пылесухость:</td> <td>ок. 15 мин.</td> </tr> <tr> <td>нелипкий:</td> <td>ок. 30 мин.</td> </tr> <tr> <td>покрытие краской:</td> <td>после ок. 1 часа</td> </tr> <tr> <td>шлифование:</td> <td>после ок. 1 часа</td> </tr> </table> <p>* время отверждения зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха</p>			База:	поливинилбутираль	Объём:	400 мл	Цвет:	серый, матовый	Разбавитель:	ацетон, сложные эфиры и кетоны	Плотность:	0,82 г/мл	Время отверждения*		пылесухость:	ок. 15 мин.	нелипкий:	ок. 30 мин.	покрытие краской:	после ок. 1 часа	шлифование:	после ок. 1 часа
База:	поливинилбутираль																					
Объём:	400 мл																					
Цвет:	серый, матовый																					
Разбавитель:	ацетон, сложные эфиры и кетоны																					
Плотность:	0,82 г/мл																					
Время отверждения*																						
пылесухость:	ок. 15 мин.																					
нелипкий:	ок. 30 мин.																					
покрытие краской:	после ок. 1 часа																					
шлифование:	после ок. 1 часа																					
<h4>ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</h4> <p>VOC = 727,4 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II B5), которая для этой категории продуктов определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].</p>																						
<h4>ПРИМЕНЕНИЕ</h4> <ul style="list-style-type: none"> • Наилучшие результаты достигаются при нанесении при комнатной температуре. • Температура окружающей среды, наносимого продукта и покрываемого элемента должны быть одинаковыми. • Основание должно быть сухим, очищенным от грязи, жира и ржавчины. • Перед использованием встряхните ёмкость в течение примерно 2 - 3 минут и протестируйте на картоне. • Наносить с расстояния примерно 25 см. • При необходимости нанесите один или два слоя. • После нанесения рекомендуется повернуть клапан аэрозоля вниз и нажать на кнопку, высвобождающую содержимое, примерно на 5 секунд - это улучшит повторное использование продукта, сохранит его прежние свойства и защитит сопло от возможного засорения. <p>Внимание: В связи с большим количеством лаков и красок, представленных на рынке, рекомендуется провести тест на совместимость.</p> <p><i>Примечание:</i> В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» (SDS) опасного вещества для данного продукта.</p>																						
<h4>ХРАНЕНИЕ</h4> <p>Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.</p>																						
<h4>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</h4> <table> <tr> <td>addsTROTON протравливающий грунт 1K в аэрозоле 400 мл</td> <td>3 года от даты производства</td> </tr> </table>			addsTROTON протравливающий грунт 1K в аэрозоле 400 мл	3 года от даты производства																		
addsTROTON протравливающий грунт 1K в аэрозоле 400 мл	3 года от даты производства																					

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
addsTROTON протравливающий грунт 1K в аэрозоле 400 мл	300010291

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказуемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

TROTON Sp. z o.o.
Зомброво, Польша