# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## HI - HEAT spray

Термостойкая акриловая краска 1К в аэрозоле
(серебряная и чёрная)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная термостойкая аэрозольная акриловая краска предназначенная для покрытия поверхностей из металла, стекла, дерева, алюминия, камня и пластмасс. Характеризуется очень высокой стойкостью к воздействию высоких температур (до 650°C), бензина и других химикатов, а также атмосферных факторов. Подходит для покрытия глушителей, котлов, обогревателей, теплообменников и других устройств, подверженных воздействию очень высоких температур.

### ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно удалены, а поверхность отшлифована.
- В случае пластмасс, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50°C, что облегчит удаление силиконовых соединений с его поверхности.
- Не применять грунтов!

**Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!**

- Применять только в сухом помещении без сквозняков, с хорошей вентиляцией.
- Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C.
- Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 ÷ 30 сантиметров от покрываемой поверхности.
- Рекомендуется нанести несколько тонких слоев с промежутком не более 2 ÷ 3 минут.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.
- **После применения необходимо обязательно очистить сопло!** – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

**ВНИМАНИЕ:** В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.
**Сушить при комнатной температуре в течение 1 часа, далее прогреть в течение ок. 30 минут при температуре не более 160°C.**
**Время высыхания при комнатной температуре:**

- пылесухость: 5 ÷ 8 мин.
- неклейкая: 20 мин.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

| | |
|---|---|
| addsTROTON HI-HEAT | 5 лет от даты производства |

| ПРОДУКТ | НОМЕР АРТИКУЛА |
|---|---|
| addsTROTON HI-HEAT термостойкая краска серебряная | 300002331 (400мл) |
| addsTROTON HI-HEAT термостойкая краска чёрная | 300004167 (400мл) |

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша