

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

PU WINDSCREEN ADHESIVE

Полиуретановый клей для стёкол
 (стандартный и быстросохнущий)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный полиуретановый клей высокой вязкости, который затвердевает под воздействием влажности воздуха. Благодаря данной реакции продукт изменяет свою консистенцию из пасты в эластомер с высокой стойкостью к растяжению и старению. Можно применять при низких температурах. Обладает высокой стабильностью, коротким временем отверждения, а также свойствами подавления вибрации и звука. Подходит для фиксации соединений, которые подвержены высокому динамическому воздействию. Устойчив к атмосферным воздействиям. Для применения как на стекло, так и на металлические панели.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	чёрный
Объем:	310 мл
Консистенция:	тиксотропная паста
Вес:	1,26 г/см ³ ± 0,02
Твердость Shore A:	55 ± 5
Отверждение:	≥ 3 мм/24 часа *
Нелипкий:	≈ 35 мин. *
Температура во время нанесения:	от + 5°C до +35°C
Термостойкость:	от - 40°C до +80°C
Максимальный вес стекла:	35 кг

*23°C/50% r.h.

Автомобиль готов к эксплуатации через 3 часа
 (при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%).

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 90 г/л

ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Продукт предназначен для нанесения на стеклянные поверхности предварительно обработанные грунтом для клея U-PRIMER.
- Убрать все наружные планки, профили и стеклоочистители согласно инструкции производителя автомобиля.
- Срезать старые капли уретана оставляя тонкий слой (1,5 ÷ 3 мм) в местах шва.
- Не сдирать краску с рамы, свежий клей должен наноситься на её поверхность.
- Полное удаление обочочки требуется если старые капли уретана свободны, повреждены, не прилегают к кромки шва или в случае коррозии шва.
- Все силиконовые, бутиловые и другие неизвестные материалы должны быть полностью удалены, а поверхность тщательно очищена.
- Очистить всю внутреннюю поверхность нового лобового стекла и ее кромки средством для очистки стёкол, которое не содержит силикон.
- Нанести тонкий ровный слой грунта для клея U-PRIMER на стекло. Оставить грунт на 15 минут.
- Нанести клей на стекло используя сопло треугольной формы.
- Рекомендуемая толщина от 12 до 14 мм.
- Рекомендуемая ширина от 6 до 15 мм.
- Немедленно вклеить стекло.
- Остатки клея удалить при помощи разбавителя для нитроцеллюлозных или акриловых продуктов.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

addsTROTON PU WINDSCREEN ADHESIVE

1 год от даты производства

ПРОДУКТ

addsTROTON PU WINDSCREEN ADHESIVE клей для стёкол

НОМЕР АРТИКУЛА

300003648 (310 мл)

addsTROTON PU WINDSCREEN ADHESIVE клей для стёкол быстрый

300003654 (310 мл)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша