


## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p><b>SEAM SEALANT</b> Уплотнительная масса для швов</p>	
<p><b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b></p> <p>Однокомпонентная уплотняющая масса на основе синтетической резины. Предназначена для ремонта авто кузовов: уплотнения и маскировки соединений элементов кузова. Быстро высыхает и обладает высокой эластичностью. Характеризуется минимальной усадкой и отличной адгезией к поверхностям из стали, оцинковки, алюминия, стекла, дерева, бетона и пластмасс. Устойчива к вибрациям, механическим повреждениям, атмосферным воздействиям и изменениям температуры. <b>Средство можно окрашивать всеми видами автокрасок, наносить толстыми слоями без риска образования трещин.</b></p>	
<p><b>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b></p>	
<p>Цвет: серый          Вес: 1кг          Основные компоненты: смесь синтетического каучука и смолы          Внешний вид: тиксотропная паста          Время образования «корки»: 3 - 4 мин. (при 25°C)          Удельный вес: 1,20 ± 0,02 г/см<sup>3</sup>          Время высыхания**: 24 часа (при 25°C, толщина пленки 1 мм) Температура окружающей среды при нанесении: 15 ± 35°C          Повторное окрашивание: после полного высыхания (через 24 часа)</p> <p>*В связи с большим количеством лакокрасочных материалов, представленных на рынке, рекомендуется провести тест на совместимость.          **Время высыхания зависит от температуры воздуха, влажности и толщины слоя</p>	
<p><b>СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</b></p>	
<p>VOC = 348 г/л</p>	
<p><b>ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверхность следует предварительно очистить, высушить и обезжирить.</li> <li>• Продукт предназначен для нанесения кистью (рекомендуется применение жестких нейлоновых кистей).</li> <li>• Нанести на поверхность слой необходимой толщины и оставить до полного высыхания. После этого нет необходимости в дополнительной формовке.</li> <li>• Независимо от толщины нанесённого слоя покраску ремонтируемого элемента можно начать примерно через 20 ÷ 30 минут после нанесения массы.</li> <li>• Полное время отверждения зависит от толщины нанесенного слоя.</li> <li>• <b>После отверждения продукт можно удалить только механически.</b></li> </ul>	
<p><b>ВНИМАНИЕ:</b> В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.</p>	
<p><b>ХРАНЕНИЕ</b></p>	
<p>Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.</p>	
<p><b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</b></p>	
<p>addsTROTON SEAM SEALANT уплотнительная масса для швов</p>	<p>18 месяцев от даты производства</p>
<p><b>ПРОДУКТ</b></p>	
<p>addsTROTON SEAM SEALANT уплотнительная масса для швов</p>	<p><b>НОМЕР АРТИКУЛА</b> 300006717 (1кг)</p>

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»  
Зомброво, Польша