

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Matt 2:1

Матовый акриловый лак 2:1

ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Matt 2:1 – бесцветный матовый акриловый лак.
Отвердитель 1:2 для акрилового лака Matt 2:1.
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный двухкомпонентный акриловый матовый лак. Предназначен для специализированного ремонта элементов кузова, которые не требуют глянцевой поверхности. Использование матового лака позволяет приобрести равномерную матовую поверхность. Обеспечивает прочное и долговечное покрытие.

- Обладает хорошей растекаемостью.
- Придает поверхности оригинальный матовый внешний вид.
- Высокая прочность покрытия.

Лак Matt 2:1 можно смешивать с лаками Inter Troton Crystal, Zircon, а также Multi Füller MS 2:1.

В зависимости от пропорции смешивания получим различную степень матовости.



Цвет: молочный

Степень блеска: матовый

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 593,7 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС II В), которая для этой категории продуктов (е) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ








Акриловый лак можно наносить на:

- базовые краски
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

Для матирования рекомендуем:

- серое абразивное волокно с матирующей пастой
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»)
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования)

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ		КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА	
	Кузовной ремонт, требующий устойчивого матового финального покрытия.		2 равномерных слоя ; 50-60 мкм сухого слоя. Краскопульт RP: сопло: 1,3÷1,4 мм; давление: 2,0÷2,2 бар. Краскопульт HVLP: сопло: 1,3÷1,4 мм; давление: 2,0 бар.
	ПРОП.СМЕШИВАНИЯ по объёму Лак 2 Отвердитель 1 Разбавитель 10%		Внимание: Соблюдать рекомендации производителя оборудования.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 16÷18 сек. при 20°C.		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ Пылесухость: 30 мин. при 20°C Готовность к монтажу: 24 часа при 20°C Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ ок. 7 ч при 20°C.		ВЫДЕРЖКА Между слоями: 10÷15 мин.

СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТА МАТОВОСТИ

Степень матовости	Смешивание лаков (перемешать перед добавлением отвердителя)		Отвердитель	Разбавитель 10% для акриловых продуктов
	Matt 2:1	IT Crystal, Zircon или Multi Fuller MS 2:1		
FULL MAT матовый	100 мл	-----	50 мл	15 мл
EGG SHELL яичная скорлупа	90 мл	10 мл	50 мл	15 мл
SEMI GLOSS полуглянец	75 мл	25 мл	50 мл	15 мл
FULL GLOSS глянец	-----	100 мл	50 мл	15 мл

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть $8 \div 9 \text{ м}^2$ при толщине сухого слоя 50 $\mu\text{м}$.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЛИРОВАТЬ!

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- ✓ Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура наносимого продукта должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

- Внимание:**
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Matt 2:1 акриловый лак	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель 1:2 для лака Matt	– 12 месяцев от даты производства
Разбавитель для акриловых продуктов	– 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
Matt 2:1 акриловый лак	6301 (1л)
Отвердитель 1:2 для лака Matt	6300 (0,5л)
Разбавитель для акриловых продуктов	300002236 (1л); 300002237 (5л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказуемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

TROTON Sp. z o.o.
Зомброво, Польша